

Техническая спецификация

Версия 2 от 13/12/2024

CR1900G...

Нейтральный ПУ конвертер для экстерьера

Основные свойства:

Химический тип:	Полиуретановое покрытие
Степень блеска G, глосс:	15, 30
Назначение:	Окраска деревянных конструкций для экстерьера
Способ нанесения:	Распыление

Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	72 ± 1		
Плотность, г/см ³ :	1,150 ± 0,010		
Вязкость (по DIN8 при 20°C), с:	45 ± 5		
Рецептура смешивания (по весу):	Основа	CR1900G...	100
	Отвердитель	СТН3Im	30
	Разбавитель	DPU809	30
Жизнеспособность (при 20°C), ч:	2		
Вес мокрого слоя, г/м ² :	110 - 150		
Количество слоёв:	1 - 2		
Сушка (при 25°C):	От пыли:	25-30 мин	
	На отлип:	50-60 мин	
	Складирование:	24 ч	
Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.		

Описание:

CR1900G... – нейтральный ПУ конвертер для создания ярких цветных эмалей для экстерьера. Колеруется пастами **FBU** до 20%. Обладает высокой стойкостью к воздействиям окружающей среды, в частности, к воде. Образует гладкую поверхность, сравнимую с покрытиями для интерьера. Отлично подходит для окраски стабильных конструкций. Используется как самогрунтующееся покрытие, но, тем не менее, рекомендуется наносить на древесину, предварительно обработанную гидропраймером **IMW0440**.

Альтернативные компоненты:

- Отвердитель **СТН46Im** (30%) - увеличивает эластичность, но замедляет сушку

Внимание!

Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

CR1900G...



AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

SIRCA S.p.A: Viale Roma, 85 - 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) - Italy Tel. 049/9322311 r.a. - Fax 049/5797262 - Internet:
www.sirca.it

Техническая спецификация

Версия 2 от 02/04/2020

использования нужно хорошо закрывать банки и выработать остатки в короткие сроки.