

## Техническая спецификация

Версия 1 от 10/01/2025

# OPU1900G...

## Прозрачный ПУ лак для экстерьера

### Основные свойства:

Химический тип:	Полиуретановое покрытие
Степень блеска G, глосс:	10, 30
Назначение:	Окраска деревянных конструкций для экстерьера
Способ нанесения:	Распыление

### Физико-химические характеристики:

Сухой остаток, %:	47 ± 2
Плотность, г/см <sup>3</sup> :	0,990 ± 0,010
Вязкость (по DIN6 при 20°C), с:	55 ± 5

Рецептура смешивания (по весу):	Основа	<b>OPU1900G...</b>	100
	Отвердитель	<b>СТН3Im</b>	30
	Разбавитель	<b>DPU809</b>	10-30

Жизнеспособность (при 20°C), ч:	2
---------------------------------	---

Вес мокрого слоя, г/м <sup>2</sup> :	110 - 150
--------------------------------------	-----------

Количество слоёв:	1 - 2
-------------------	-------

Сушка (при 25°C):	От пыли:	30-35 мин
	На отлип:	60-70 мин
	Складирование:	24 ч

Срок и условия хранения:	12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 25°-28°C.
--------------------------	---

### Описание:

**OPU1900G...** – прозрачный матовый ПУ лак для экстерьера. Обладает высокой стойкостью к воздействиям окружающей среды, в частности, к воде. Образует гладкую поверхность, сравнимую с покрытиями для интерьера. Отлично подходит для окраски стабильных конструкций. Используется как самогрунтующееся покрытие, но, тем не менее, рекомендуется наносить на древесину, предварительно обработанную колерованным гидропраймером **IMW0440**.

### Альтернативные компоненты:

- Отвердитель **СТН46Im** (30%) - увеличивает эластичность, но замедляет сушку

### Внимание!

Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования нужно хорошо закрывать банки и выработать остатки в короткие сроки.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.

**OPU1900G...**